

書類作成日 2016年4月1日

発行日 年 月 日

日動電工株式会社

大阪市北区天満1丁目25番17号

06-6358-3802 (技術部)

## 成分表

MJ-333

成分	質量%
変性シリコンポリマー	35~45
無機質充填剤	45~55
接着性付与剤	1~5
有機スズ化合物	5~10
高沸点希釈剤	
垂れ止め剤	
合計	100

以上