

書類作成日 2016年4月1日

発行日 年 月 日

日動電工株式会社

大阪市北区天満1丁目25番17号

06-6358-3802 (技術部)

成 分 表

M J - 6 5 0

成 分	質 量 %
変性シリコンポリマー	35～45
無機質充填剤	45～55
接着性付与剤	1～5
有機スズ化合物	1%未満
高沸点希釈剤	1～10
垂れ止め剤	1%未満
合 計	100

以上